

Features

FSC certified
 55% recycled fibres – 30% post-consumer
 Elemental chlorine free
 90 brightness, blue-white shade
 Triple coating
 Excellent stiffness and caliper
 High opacity

Caractéristiques techniques

Certification FSC
 Contient 55% de fibres recyclées – 30% postconsommation
 Sans chlore élémentaire
 Iso 90 de blancheur (teinte bleutée)
 Triple couché
 Excellente rigidité et très bonne épaisseur
 Grande opacité

chorus ART gloss

| Substance <i>Grammage</i> | lb gsm | Text | | | | Cover | | | | Measuring system |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | 60 | 70 | 80 | 100 | 63 | 80 | 100 | 130 | |
| | | 89 | 104 | 118 | 148 | 170 | 216 | 270 | 350 | - UNI 6440 |
| Caliper <i>Epaisseur</i> | .001/in µm | 2.8 71 | 3.2 82 | 3.8 96 | 4.7 120 | 5.5 140 | 7.6 195 | 9.9 252 | 12.4 320 | - UNI 6441 |
| Opacity <i>Opacité</i> | % | 88 91 | 93 95 | 95 96 | 97 97.5 | 97.5 98 | - - | - - | - - | TAPPI 425 UNI 7624 |

chorus ART silk

| Substance <i>Grammage</i> | lb gsm | Text | | | | Cover | | | | Measuring system |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 60 | 70 | 80 | 100 | 63 | 80 | 100 | 130 | |
| | | 89 | 104 | 118 | 148 | 170 | 216 | 270 | 350 | - UNI 6440 |
| Caliper <i>Epaisseur</i> | .001/in µm | 3.2 81 | 3.6 92 | 4.0 101 | 5.1 130 | 6.1 155 | 8.5 216 | 10.6 270 | 13.8 350 | - UNI 6441 |
| Opacity <i>Opacité</i> | % | 89 92 | 93 95 | 95 96 | 97 97.5 | 97.5 98 | - - | - - | - - | TAPPI 425 UNI 7624 |

These values are to be considered only as indications and are subject to change according to trade tolerances in the quality specification.

Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les tolérances utilisées.